

CALPELITE 2010

DESCRIPCIÓN

Revestimiento exterior base solvente, de excelente adherencia, que siendo impermeable al agua, permite en cambio su evaporación del soporte.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Debido a su inactividad química, su excelente poder ligante de pigmentos, penetración en las superficies, durabilidad y nula tendencia a agrietarse, desconcharse o ampollarse, son imprescindibles en superficies pulverulentas (caleadas), condiciones atmosféricas desfavorables (heladas, lluvias intermitentes, etc...) y sobre materiales alcalinos (piedra, ladrillo, revoque, cemento...).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco y sistema tintométrico
Brillo:	Mate mineral
Densidad:	1,50 ± 0,1 Kgs./l.
Secado al tacto:	1-2 horas
Repintado:	12 horas
Rendimiento:	6-12 m ² / Kg.
Disolvente:	White Spirit

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y seca.

Aplicar la primera mano diluida al 10-15% con disolvente. La segunda capa al uso o máximo un 5% de disolvente.

En superficies ya pintadas, si estuviesen en mal estado, eliminar las pinturas viejas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98

www.ralpe.es

ralpe@ralpe.es