

Imprimación Antioxidante

DESCRIPCIÓN

Imprimación antioxidante a base de resinas alquídicas modificadas y pigmentos anticorrosivos que proporcionan una fácil aplicación, excelente adherencia y muy buena protección contra el óxido.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Imprimación de uso general sobre cualquier superficie de hierro y acero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Gris y Rojo
Acabado:	Mate
Peso específico:	1,470 Kgs./l
Punto de inflamación:	Inflamable
Viscosidad:	55-65 poises
Secado al tacto:	1/2 - 1 hora
Repintado:	12 horas
Rendimiento:	8-10 m ² /Kg./Mano
Disolvente:	White Spirit

MODO DE EMPLEO

Eliminar el óxido, pintura vieja en mal estado, etc., con un buen cepillado.
Limpiar de polvo y grasa la superficie a pintar.
Aplicar con brocha, rodillo o pistola.
Acabar con Cartik esmalte sintético.
Limpiar los utensilios de pintura con disolvente.
Mantener los envases cerrados después de su uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

