

# Imprimación Antioxidante Blanca

## DESCRIPCIÓN

Imprimación antioxidante blanca a base de resinas alquídicas modificadas y pigmentos anticorrosivos que proporcionan una fácil aplicación, excelente adherencia y muy buena protección contra el óxido.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Imprimación de uso general sobre cualquier superficie de hierro y acero.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Color:</b>	Blanco
<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Peso específico:</b>	1,550 ± 0,05 Kgs./l
<b>Punto de inflamación:</b>	Inflamable
<b>Viscosidad:</b>	55-65 poises
<b>Secado al tacto:</b>	1/2 - 1 hora
<b>Repintado:</b>	12 horas
<b>Rendimiento:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /Kg./Mano
<b>Disolvente:</b>	White Spirit

## MODO DE EMPLEO

Eliminar el óxido, pintura vieja en mal estado, etc., con un buen cepillado.  
Limpiar de polvo y grasa la superficie a pintar.  
Aplicar con brocha, rodillo o pistola.  
Acabar con Cartik esmalte sintético.  
Limpiar los utensilios de pintura con disolvente.  
Mantener los envases cerrados después de su uso.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2017

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98  
[www.ralpe.es](http://www.ralpe.es) [ralpe@ralpe.es](mailto:ralpe@ralpe.es)