



INTERIOR PARKET – SUELO DE MADERA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz al agua monocomponente, en base a resinas de poliuretano, específicamente diseñado para el barnizado de suelos y parquet de madera. No es inflamable y es prácticamente inodoro. Grado de brillo: mate, satinado y brillo.

PROPIEDADES GENERALES

- Fácil aplicación a brocha y a rodillo (de pelo corto).
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Excelente resistencia química a productos caseros.
- Buena resistencia al roce y al rayado.
- Bajo olor durante la aplicación.
- Permite limpiar los utensilios de trabajo, con agua.



CARACTERÍSTICAS

Viscosidad Copa Ford N°4 (PE-09)	23".
Sólidos de mezcla (PE-05):	28%.
pH (PE-23):	7,8
Resistencia a la abrasión Taber (PE-28, desgaste tras 25 c.):	10-15 mg.
Aspecto en el envase	Líquido fluido de aspecto lechoso.
Aspecto de la película seca	Transparente.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	12 meses.

APLICACIÓN

Soporte y preparación: Madera previamente desbastada con lijas de grano 30-36, y refinada con lijas de granos 60 y 80. Eliminar mediante soplado o con la ayuda de un trapo, los restos procedentes del lijado. Recomendamos el uso de tipos de madera cuyos resultados estén plenamente contrastados. La introducción en el Mercado de nuevos tipos de madera exigirá la realización de ensayos previos que las validen para los menesteres que se les exigen.

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del producto. Aplicar 2-3 manos de 60-80 gr/m² efectuando lijados entre capas con lijas de grano fino (240-280). Con objeto de facilitar el secado, evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos. Atemperar el producto a 20-25°C. En el caso de tener que diluir, hacerlo con agua (a ser posible, desmineralizada).

Tiempos de secado:

Secado	1-2h
Lijado y Repintado	3-6h

El tiempo de secado está muy influenciado por el gramaje, el tipo de soporte y las condiciones ambientales durante el secado.

Se recomienda aportar cierta ventilación al local de la aplicación con objeto de facilitar la evaporación del agua, evitar sobrecargas y facilitar el secado. Tras la aplicación de la última mano dejar transcurrir al menos 48 horas para obtener una óptima resistencia al rayado.

Limpieza: Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe. En el caso de que el material se haya resecado, se empleará para la limpieza **Acetona**.

PRESENTACIÓN:



490 INCOLORO

ACABADO
BRILLANTE
SATINADO
MATE

OBSERVACIONES: **PARQUET-SUELOS de MADERA** aúna las ventajas del barnizado al agua (bajo olor, mínimo contenido en disolventes, etc.), con unas excelentes prestaciones de tipo químico y mecánico (abrasión, roce y rayado). Se recomienda aplicar la última capa tras una noche de secado.